

Systémové řešení celoplošného lepení vrstvených dřevěných podlah
Magnum produkty Thomsit

Doporučený výrobek Thomsit pro celoplošné lepení dřevěných podlah

Produkt	Složení	Ozubení	Spotřeba
Thomsit P 675	MS Polymer	B11	850 – 1150 g/m²

Oblast použití

Jednosložkové speciální lepidlo **pro lepení vícevrstevných dřevěných podlah a dubových masivních parket**. Vhodné pro savé a nesavé podklady. Elastické lepení zmenšuje napětí ve smyku a tím dlouhodobě zamezuje vzniku prnutí v podkladu. Moderní a pro uživatele ideální alternativa běžných polyuretanových lepidel.

Příprava podkladu

Podklady musí být rovné, trvale suché, bez trhlin a separačních prostředků, pevné v tahu a tlaku dle ČSN 744505 a jiných příslušných platných norem. Cementové potěry v požadované kvalitě není potřeba ve většině případů ošetřovat penetrací. Anhydritové podklady a anhydritové potěry zbrousit (zrnitost 16), odsát prach. Nesavé a hladké povrchy, např. keramické dlaždice nebo terazzo podlahy, se musí důkladně očistit přípravkem Thomsit PRO 40 a případně také přebrousit. Případné nerovnosti se musí vyrovnat vhodnou vyrovnávací hmotou Thomsit v tl. min. 2 mm.

Zpracování

Lepidlo rovnoměrně nanést na podklad pomocí ozubené stěrky typu B11. Nanášet pouze takové množství lepidla, které budete schopni v době před vytvrzením pokrýt parketami. Zkontrolovat, zda je vždy na rubu parkety nanášeno dostatečné množství lepidla. Zabránit potřísnění hran. Dodržovat vzdálenost od zdí – nejméně 10 mm. Ihned po pokládce odstranit z dilatací distanční klínky. Nejméně 24 hodin po položení po parketách nechodit.

Upozornění

Lepidlo zpracovávat při teplotě vzduchu i podkladu vyšší než 15°C a relativní vlhkosti vzduchu nižší než 75 %. Veškeré uvedené údaje byly zjištěny při teplotě +23°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%. V případě jiných klimatických podmínek je třeba počítat se zkrácením, případně prodloužením doby schnutí resp. vytvrnutí materiálu. Dbejte pokynů pro pokládku firmy Magnum Parket a také si důkladně prostudujte technický list lepidla Thomsit P 675.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na:

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407
www.thomsit.cz
e-mail: info@thomsit.cz